

Gaminio duomenų lapas

Paruoštas glaistas visam
paviršiui glaistyti

Nida Pro



Aprašymas

„Nida Pro“ paruoštas polimero-dolomito glaistas, sukurtas tvirtą ir kietą apdailą vertinantiems profesionalams. Skirtas rankiniam ir mašiniam mineralinių pagrindų glaistymui.

Panaudojimas

Gaminys skirtas rankiniam ir mašiniam mineralinių pagrindų (gipso kartono plokščių, gipso tinkų, cemento-kalkių tinkų, lygių betono elementų, gipso blokelių ir aktytojo betono) glaistymui. „Nida Pro“ glaistas pasižymi puikiu paviršiaus lipnumu. Lengvai naudojamas, o išdžiūvęs įgyja vienalytę sniego baltumo spalvą, kuri yra puikus pagrindas tolesniems apdailos darbams.

Pagrindo paruošimas

Pagrindas turi būti sausas, švarus, atitinkamai stabilus. Nuo pagrindo reikia pašalinti laisvus elementus, senų dažymo sluoksnių liekanas ir įvairių rūšių nešvarumus pvz., alyvą, vašką ribojantį lipnumą ir rišimą. Glaistomas paviršius negali būti drėgnas ar užšalęs. Reikia nuvalyti nuo paviršių pelėsį, samaną ir grybų dangą. Kiekvieną kartą meistras yra įpareigotas įvertinti paviršiaus stovį prieš glaistymą ir nuspręsti ar prieš tai reikia panaudoti gruntavimo priemonę. Sugeriančius arba byrančius pagrindus reikia stabilizuoti tinkamu „Nida Supra G“ gruntu; lygūs, didelio tankio ir mažai įgeriantys paviršius reikia padengti „Nida Supra W“ gruntu. Prieš gruntavimą kruopščiai nuvalykite paviršius nuo dulkių. Išdžiūvusį glaistą nušlifaukite 180–220 grūdėtumo popieriumi. Prieš dažydami, paviršių gruntuokite pagal dažų gamintojo rekomenduojamą sistemą. Gruntuoti priklausomai nuo pagrindo, naudojant dažymo volelį arba purškimo būdu.

Savybės

Paruoštas glaistas „Nida Pro“ pasižymi labai geru lipnumu/sukibimu prie paviršių, žymiai viršijančių standartinius reikalavimus. Lengvas padengimas ir paviršių šlifavimas. Optimalus vieno sluoksnio storis: nuo 1,0 iki 1,5 mm. Vidutinis sunaudojimas: 1,5 kg/m²/mm. Nedegus produktas, A2-s1,d0.klasės. Gaminio džiūvimo laikas: iki 24 val. (priklausomai nuo aplinkos temperatūros ir drėgmės). Naudojimo temperatūra nuo +5 °C iki +25 °C. Tinkamumo naudoti terminas: 9 mėnesiai. Produktas turi būti apsaugotas nuo aukštos temperatūros ir užšalimo. Užšalimo atveju, per kelias valandas produktą reikia laikyti šiltoje patalpoje, o vėliau maišyti mažo greičio maišikliu. Produktas išdžiūvęs tampa baltos spalvos, dėl to yra sunaudojamas mažesnis dažų kiekis dažymo metu.





Naudojimo būdas

„Nida Pro“ paruoštas glaistas yra gaminamas pastos formoje, paruoštos uždėjimui rankiniu ir mechaniniu būdu, tiesiogiai po įpakavimo atidarymo. Mechaninio būdo atveju (mišinio ruošimas) reikia įpilti apie 0,6 l vandens į 20 kg produkto ir maišyti mažo greičio maišikliu, kol pasidarys vientisa konsistencija. Optimalus vieno sluoksnio storis: nuo 1,0 iki 1,5 mm. Sekantį glaisto sluoksnį tepti, kai ankstesnė išdžiūsta. Rankinis arba mechaninis dengimas (naudojant purškimo įrenginį), kai aplinkos ir pagrindo temperatūra yra nuo 5 °C iki 25 °C. Šlifuoti galima tik po to, kai glaistytas paviršius visiškai išdžiūsta.



Įrankiai

Užtepkite paruoštą glaistą ant pagrindo mentele (rankinis užtepimas) arba purškite tinkamu įrenginiu, kad paviršius būtų lygus.



Techniniai duomenys

Parametras	Vertė
Panaudojimas	Statybomų objektų viduje
Reakcija į ugnį	A2-s1,d0
Sukibimas su pagrindu	≥ 0,3 MPa
Atsparumas lenkimui	> 250 N
Produkto sunaudojimas (vienkartinis panaudojimas)	apie 1,5 kg/m ² /mm
Optimalus sluoksnio storis	nuo 1,0 iki 1,5 mm
Džiūvimo laikas	iki 24 val. (priklausomai nuo aplinkos temperatūros ir drėgmės)
Naudojimo temperatūra	aplinkos ir pagrindo temperatūra nuo +5 °C iki +25 °C
Spalva po išdžiūvimo	balta
Esami įpakavimai	5,0 ir 20,0 kg
Tinkamumo naudoti terminas nuo pagaminimo datos	9 mėnesiai

Būtina laikytis glaisto SINIAT gamintojo nuorodų.

Gamintojas neatsako už pasekmes, atsiradusias dėl gaminio panaudojimo ne pagal aukščiau pateiktas nuorodas ir pažeidžiant produkto panaudojimo taisykles.



Transportas ir sandėliavimas

Laikyti ir transportuoti nuo 0 °C iki 30 °C temperatūroje. Saugoti nuo užšalimo ir per didelio perkaitimo. Užšalimo atveju, per kelias valandas produktą reikia laikyti šiltoje patalpoje, o vėliau maišyti mažo greičio maišikliu. Laikyti atokiau nuo šilumos šaltinių. Saugoti pakuotę nuo tiesioginių saulės spindulių. Jei laikomasi visų sąlygų, produkto tinkamumo vartoti laikas yra 9 mėnesiai nuo pagaminimo datos.



Glaisto taikymas

Paruoštą glaistą galima pradėti taikyti paruošus pagrindą. 1 glaistytų sluoksnio džiūvimo laikas yra mažiausiai 24 valandos (priklausomai nuo aplinkos temperatūros ir drėgmės).



Pažymėjimai ir sertifikatai

Atitinka standartą	PN-EN 15824
Eksplotacinių savybių deklaracija	✓
Lenkijos higienos instituto pažymėjimas	✓
Saugos duomenų lapas	✓

Etex Poland Sp. z o.o.
ul. Przecławska 8
03-879 Warszawa

tel.: +370 626 93523
Siniat.lt

Išdavimo data: 2025 gegužė

Referencinis „Siniat“ objektas – „Business Garden“, Poznań

