

Gaminio duomenų lapas

Ypač stiprus gipso glaistas gipskartonio plokščių siūlių apdailai be armavimo juostos

Nida Max



Aprašymas

„Nida Max“ – gipso pagrindu produktas, sustiprintas pluoštais, su specialių mineralinių užpildų ir polimerų priedais. Skirta naudoti patalpų viduje.

Panaudojimas

Produktas, skirtas gipskartonio plokštėms tvirtinti pastatuose prie sienų iš plytų, betono, akytojo betono, gipso blokelių ir mineralinio tinko. Produktas taip pat gali būti naudojamas gipso karnizų/atbrailų arba gipskartonio, ir kitų gipso elementų montavimui. Be to, yra skirtas didesnių tarpų/trūkumų užpildymui, elektros dėžučių tvirtinimui, o taip pat remonto darbams. Produkto nenaudoti ant kvarco tinko ir drėgno betono.

Pagrindo paruošimas

Plokščių siūlių apdailą galima atlikti po to, kai jos yra tvirtai ir stabiliai pritvirtintos pagal įrengimo taisykles, ir kai dėl drėgmės ar temperatūros sąlygų nevyksta plokščių matmenų pokyčiai. Kambario temperatūra ir drėgmė turi būti stabilūs. Reikėtų vengti staigių drėgmės ir temperatūros pokyčių patalpoje. Pagrindas turi būti sausas, atsparus apkrovoms, pakankamai tvirtas ir be jokių nešvarumų. Nupjauti kraštai ir kitos plokštės vietos be kartono turi būti nuvalytos nuo dulkių, gruntuojamos arba sudrėkinamos vandeniu, kad paviršiaus įgeriamumas būtų tolygus. Nesilaikant aukščiau pateiktų rekomendacijų, glaisto ir sauso plokštės šerdies gipso sąlyčio vietoje jis gali greičiau išdžiūti, dėl to gali atsirasti įtrūkimų. Todėl rekomenduojama nupjautus kraštus sujungti armavimo juosta (popieriaus arba stiklo audinio). Prieš naudojant „Nida Max“ renovacijos darbams, paviršių reikia nuvalyti nuo atšokusių dalelių, senų dažų dangų likučių ir kitų nešvarumų, tokių kaip dulkės, alyvos ar vaškas, kurie gali sumažinti produkto sukibimą ir rišimą. Glaistomas paviršius negali būti drėgnas ar užšalęs. Pelėsio, samanų ar grybų apnašos turi būti nuvalytos. Prieš pradėdamas darbus, meistras privalo įvertinti paviršių ir nuspręsti, ar reikia naudoti gruntą (įgeriantiems, susilpnėjusiems paviršiams). Lyginant betoninius pagrindus, reikia naudoti „Nida Supra W“ gruntą su kvarciniu smėliu. Jei naudojamas kitas gruntas (-ai) nei rekomenduojamas (-i), būtina susisiekti su techniniu konsultantu, kad būtų patvirtintas suderinamumas.



Savybės

„Nida Maks“ pasižymi puikiu paviršiaus lipnumu. Tinkamai parinkti produkto ingredientai užtikrina jungties lankstumą ir lengvą jos perdavimą įtempiams, atsirandantiems standartinės gipskartonio eksploatacijos metu. Sumaišius su vandeniu, susidaro plastiška masė, kuri pasižymi išskirtiniu lengvumu naudojant ir puikiu slydimu ant apdorojamo paviršiaus. Išdžiūvus „Nida Max“ sukuria kietą ir patvarią siūlę, kurią prireikus reikia nušlifuoti ne vėliau kaip per 3–4 dienas po užtepimo. Rekomenduojamas vieno sluoksnio storis: iki 10 mm, naudojant storį virš 10 mm, padidėja jautrumas susitraukimui. Nedegus produktas A1 klasės. Gaminio apdailos laikas: apie 60-70 min. priklausomai nuo aplinkos temperatūros ir drėgmės. „Nida Max“ reikia naudoti 5–25 °C temperatūroje. Galiojimo laikas – 9 mėnesiai. Išdžiūvęs produktas tampa baltas, todėl puikiai tinka „Nida Gładka“ gipso glaistui arba paruoštam „Nida Efekt“ glaistui.

Naudojimo būdas

Maišelio turinį lėtai supilkite į švaraus vandens kibirą santykiu 20 kg gipso tinko 11–12 l vandens ir palikite 2 minutėms, kad susigertų visi mišinio ingredientai. Tada rankiniu būdu arba mechaniniu lėtai besisukančiu maišytuvu sumaišykite, kol masė įgaus norimą konsistenciją. Tokiu būdu paruoštą glaistą reikia sunaudoti per 1 valandą, užtepti metalo glaistikliu arba mentele – storis maks.

Techniniai duomenys

Parametras	Vertė
Panaudojimas	Statybos objektų viduje
Reakcija į ugnį	A1 klasė
Lipnumas prie gipskartonio plokštės	> 0,25 MPa
Apdorojimo laikas	apie 60 minučių
Rišimo laikas	75–100 min.
Apytikslis sunaudojimas	apie 0,20 kg/m ² – gipskartonio siūlių apdaila
Maks. sluoksnio storis	iki 10 mm
Maišymo proporcijos	0,55 l / 1 kg produkto
Naudojimo temperatūra	nuo +5 °C iki +25 °C
Spalva po išdžiūvimo	biaily
Esami įpakavimai	maišas 20 kg ir 5 kg
Tinkamumo naudoti terminas nuo pagaminimo datos	9 mėnesiai

Būtina laikytis glaisto SINIAT gamintojo nuorodų.

Gamintojas neatsako už pasekmes, atsiradusias dėl gaminio panaudojimo ne pagal aukščiau pateiktas nuorodas ir pažeidžiant produkto panaudojimo taisykles.

iki 10 mm. Išdžiūvus visus eventualius nelygumus nušlifuoti šlifavimo popieriumi arba šlifavimo tinkeliu. Pjautas siūles reikia nuvalyti nuo likusių gipso dulkių. Pjaustytų kraštų sutvirtinimui naudokite stiklo audinio juostą. „Siniat“ nerekomenduoja naudoti lipnios tinkelio juostos dėl jos prasto efektyvumo. Glaistą uždėti skersai, po to išilgai plokščių susilietimui, tiksliai užpildant visus tarpus. Siūlių didelio įtempimo atveju panaudoti armavimo juostą (popieriaus arba stiklo audinio). Išdžiūvus glaistui pakartoti glaistymą ir išlyginti siūlę. Esant reikalui jas nušlifuoti.

DĖMESIO: Po glaistymo venkite per didelio ir greito patalpų šildymo, taip pat staigių temperatūros ar drėgmės pokyčių. DĖMESIO: Siūlės stiprumui taip pat įtakos turi gipskartonio krašto forma ir gamyklinių plokštės nuožulnių kraštų plotis bei gylis, todėl „Siniat“ rekomenduoja naudoti pilnai suderintą Siniat sausos statybos sistemą.

Įrankiai

Gips szpachlowy należy aplikować przy pomocy szpachelki lub pacy.

Transportas ir sandėliavimas

Transportuoti ir laikyti ant medinių palečių, originaliame, nepažeistame įpakavime ir sausose sąlygose. Produktas turi būti apsaugotas nuo drėgmės. Atkreipkite dėmesį, kad individualios komercinės pakuotės pagamintos iš popieriaus ir neapsaugo produkto nuo drėgmės, o jei pakuotė labai sudrėks, produktas negrįžtamai sulips į gabalus.

Pažymėjimai ir sertifikatai

Atitinka standartą	PN-EN 13963
Eksploatacinių savybių deklaracija	✓
Lenkijos higienos instituto pažymėjimas	✓
Saugos duomenų lapas	✓

Etex Poland Sp. z o.o.
ul. Przecławska 8
03-879 Warszawa

tel.: +370 626 93523
Siniat.lt

Išdavimo data: 2025 gegužė

Referencinis „Siniat“ objektas – „Galeria Polnocna“ Warszawa