

Gaminio duomenų lapas

„Nida Excellence“ savaime išsilyginantis paruoštas glaistas glaistymui pastatų viduje, Nida Excellence



Aprašymas

„Nida Excellence“ savaime išsilyginantis paruoštas glaistas yra plonasluoksnis polimerinis glaistas, skirtas pastatų vidaus paviršiams išlyginti. Tinkamai taikant produktą ant sienos / lubų, paviršiaus nereikia lyginti mentele.

Panaudojimas

Produktas skirtas mineralinių pagrindų (gipskartonio plokščių, filigraninių lubų, gipso tinko, cemento-kalkių tinko) glaistymui mašininio būdu pastatų viduje. Pasižymi paprastu taikymu ir sniego baltumo spalva, o tai yra puikus pagrindas tolesniems dažymo darbams. „Nida Excellence“ yra plonasluoksnis produktas, todėl nerekomenduojama jo naudoti po tapetais, keraminėmis plytelėmis, dekoratyvinėmis plytelėmis ir kilimų dangomis. Šio tipo apdailai rekomenduojamas produktas yra „Nida Max“.

Pagrindo paruošimas

Pagrindas turi būti sausas, nešantis, pakankamai tvirtas ir be įbrėžimų, nelygumų, įtrūkimų ir skylių. Prieš pradėdamas darbą, paviršius turi būti nuvalytas nuo palaidų elementų, senų dažų dangų likučių ir bet koks tipo užteršimo, pvz. aliejai, vaškai, ribojantys sukibimą ir surišimą. Užpildomas paviršius neturi būti drėgnas ar sušalęs. Pagrindą su pelėsiu, samanomis ir grybų nuosėdomis reikia nuvalyti. Kiekvieną kartą rangovas privalo įvertinti paviršių prieš mišinio naudojimą ir nuspręsti dėl gruntavimo poreikio.

Atsiradus įbrėžimams ar įtrūkimams ant sienos paviršiaus, būtina juos išvalyti mentele, o tada tarpą užpildyti Nida Start, Nida Max arba Nida Multi task gipsiniu užpildu.

Savybės

Savaime išsilyginantis „Nida Excellence“ glaistas pasižymi labai geru sukibimu su pagrindais, jį lengva tepti ir šlifuoti. Optimalus vieno sluoksnio storis: nuo 1,0 iki 1,5 mm. Vidutinis sunaudojimas: 1,5-2,5 kg/m² (priklausomai nuo pagrindo). Nedegus produktas, A2-s1, d0 klasės. Gaminio džiūvimo laikas: iki 24 val. (priklausomai nuo aplinkos temperatūros ir drėgmės). Naudojimo temperatūra nuo +5 °C iki +25 °C. Tinkamumo naudoti terminas: 9 mėnesiai. Produktas turi būti apsaugotas nuo aukštos temperatūros ir užšalimo. Užšalimo atveju, per kelias valandas produktą reikia laikyti šiltoje patalpoje, o vėliau maišyti mažo greičio maišikliu. Produktas išdžiūvęs tampa baltos spalvos, dėl to yra sunaudojamas mažesnis dažų kiekis dažymo metu.





Naudojimo būdas

„Nida Excellence” paruoštas glaistas yra gaminamas pastos formoje, paruoštos uždėjimui mechaniniu būdu, tiesiogiai po įpakavimo atidarymo. Draudžiama į produktą pilti vandenį. Prieš naudojimą produktą reikia trumpai maišyti mažo greičio maišikliu. Purškimas turėtų būti atliekamas naudojant aukšto slėgio įrenginį (pvz., „Graco Mark VII”). Purškimo kampą reikia pritaikyti atliekamam darbui. Rekomenduojamas purkštukų skaičius – 529. Darbinis slėgis tinko naudojimo metu turėtų būti maždaug 120–130 barų, kad produktas galėtų būti transportuojamas žarnos (priklausomai nuo jų ilgio). Atstumas tarp sienos ir pistoleto turėtų būti maždaug 100 cm. Didžiausias sluoksnio storis – 2 mm, kai taikoma kryžminai (vienas judesys vertikaliai, antrasis horizontaliai). Prieš dažant, paviršių galima šlifuoti 150–180 grūdėtumo švitriniu popieriumi. Dažyti galima po 24 valandų (priklausomai nuo statybvietės sąlygų – temperatūros ir oro drėgmės).



Techniniai duomenys

Parametras	Vertė
Panaudojimas	Statybomų objektų viduje
Reakcija į ugnį	klasė A2-s1, d0
Sukibimas su pagrindu	> 0,3 MPa
Produkto sunaudojimas (vienartinis panaudojimas)	apie 1,5-2,5 kg/m ² (priklausomai nuo pagrindo)
Optimalus sluoksnio storis	nuo 1,0 iki 1,5 mm
Džiūvimo laikas	iki 24 val. (priklausomai nuo aplinkos temperatūros ir drėgmės)
Aplinkos ir pagrindo temperatūra naudojimo metu	aplinkos ir pagrindo temperatūra nuo +5 °C iki +25 °C
Spalva po išdžiūvimo	balta
Esami įpakavimai	25 kg
Tinkamumo naudoti terminas nuo pagaminimo datos	9 mėnesiai

Būtina laikytis glaisto SINIAT gamintojo nuorodų.

Gamintojas neatsako už pasekmes, atsiradusias dėl gaminio panaudojimo ne pagal aukščiau pateiktas nuorodas ir pažeidžiant produkto montavimo taisykles.

Įrankiai

Paruoštą glaistą ant pagrindo purškite aukšto slėgio įrenginiu (pvz., „Graco Mark VII”). Rekomenduojamas purkštukų skaičius – 529.

Transportas ir sandėliavimas

Laikyti atokiau nuo šilumos šaltinių. Produktą transportuokite ir laikykite 0–25 °C temperatūroje. Saugokite pakuotes nuo tiesioginių saulės spindulių, per didelio karščio ir užšalimo. Užšalimo atveju, per kelias valandas produktą reikia laikyti šiltoje patalpoje, o vėliau maišyti mažo greičio maišikliu.

Pažymėjimai ir sertifikatai

Atitinka standartą	EN 15824:2017
Eksplotacinių savybių deklaracija	✓
Saugos duomenų lapas	✓



Etex Poland Sp. z o.o.
ul. Przecławska 8
03-879 Warszawa

tel.: +370 626 93523
Siniat.lt

Išdavimo data: 2025 gegužė

Referencinis „Siniat” objektas – „Dom RONALDA McDONALDA”

